

# IKARFIX S

Fixateur pigmenté à base de résine acrylique en solution en phase solvant



## DESTINATION

Extérieur : Fixateur pigmenté pour l'imprégnation des supports légèrement farinants ou d'anciens fonds peints avec un film mince compatible, après lavage haute pression eau froide.

## PROPRIETES

Très bonne adhérence.  
Grande résistance à la saponification.  
Perméable à la vapeur d'eau.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b1

## CARACTERISTIQUES

<b>Aspect en pot</b>	: peinture onctueuse
<b>Masse volumique</b>	: 1.37 +/- 0,05 Kg/l
<b>Extrait sec</b>	: en poids: 66 +/- 2% en volume: 39 +/- 2%
<b>COV (directive 2004/42/CE)</b>	: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h): 750 g/l (2007), (cat. A/h): 750 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 500 g/lde COV
<b>Point éclair</b>	: Compris entre 23°C et 55°C
<b>Rendement</b>	: 5 à 7 m <sup>2</sup> /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
<b>Séchage (20°C - 65%HR)</b>	: HP : 2H Sec : 4 h Recouvrable : 12 h
<b>Teintes</b>	: BLANC
<b>Stockage</b>	: 1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré



## IKARFIX S

Fixateur pigmenté à base de résine acrylique en solution en phase solvant

### PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1 ou 42-1.

Les supports seront préalablement lavés à l'eau froide HP puis traités si nécessaire avec Ikar Bactéricide F1 suivant sa fiche technique.

Les supports au moment de l'application seront sains, secs et propres.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

### APPLICATION

- Conditions d'application** : DTU en vigueur.
- Matériel d'application** : Brosse, Rouleau façade poil 18/20 mm.
- Nettoyage du matériel** : White spirit
- Diluant** : White spirit
- Dilution** : Brosse (Prêt à l'emploi), Rouleau façade poil 18/20 mm (Prêt à l'emploi).

### PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
Extérieur : béton, fibre-ciment, enduit au mortier de liants hydrauliques, anciennes peintures adhérentes et compatibles	1 couche d'IKARFIX S	IKARFIX S doit être impérativement recouvert par une peinture ou un revêtement de finition compatible

### CONDITIONNEMENT

2.5L - 15L

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité