

# IKAR BACTERICIDE

Traitement et préparation de surface en phase aqueuse



## DESTINATION

Solution anticryptogamique et bactéricide destinée au traitement curatif et préventif des matériaux de construction (hors bois) avant mise en peinture. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.

## PROPRIETES

IKAR BACTERICIDE est un produit de nettoyage des surfaces, permettant de lutter efficacement contre les champignons, les algues et les bactéries. Il s'utilise pour assainir des surfaces infectées ou en préventif sur support brut.

Une fois sec, il ne nuit ni à l'adhérence ni à la tenue des peintures appliquées ultérieurement.

Malgré la présence d'humidité, il assure une protection efficace contre le développement des bactéries et des cryptogames.

S'applique sur tous supports y compris couvertures.

## CARACTERISTIQUES

<b>Aspect en pot</b>	: liquide
<b>Masse volumique</b>	: 0.96 +/- 0,05 Kg/l
<b>Point éclair</b>	: Non concerné
<b>Rendement</b>	: 4 à 6 m <sup>2</sup> /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
<b>Séchage (20°C - 65%HR)</b>	: HP : 20 mn Sec : 1 h Recouvrable : 48 à 72 h
<b>Teintes</b>	: Limpide
<b>Stockage</b>	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs



## IKAR BACTERICIDE

Traitement et préparation de surface en phase aqueuse

### PREPARATION DES FONDS

IKAR BACTERICIDE est livré sous forme prêt à l'emploi.

Un litre de la solution permet de traiter environ 4 à 6 m<sup>2</sup>.

En traitement curatif :

- Enlever le plus gros des cryptogames en place (brossage, grattage) puis appliquer l'IKAR BACTERICIDE à refus.
- Laisser agir 48 à 72h minimum et éliminer complètement tous les résidus par un lavage HP.
- Laisser sécher le support.
- Renouveler l'opération une deuxième fois si nécessaire en cas de forte contamination ou sur isolation thermique par l'extérieur "ETICS".

IKAR BACTERICIDE est compatible avec tout type de finition.

En traitement préventif :

- Appliquer IKAR BACTERICIDE jusqu'à refus sur un support sain et sec, NE PAS RINCER.
- Laisser sécher 24h puis RECOUVRIR IMPERATIVEMENT par un revêtement de finition.

Remarque : Sur anciens fonds peints lorsque les cryptogames ont pénétré le feuil de peinture, il est nécessaire de décaper les anciennes peintures avant de traiter avec IKAR BACTERICIDE.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

### APPLICATION

- Matériel d'application** : Brosse, Rouleau façade poil 18/20 mm, Airless.Pulvérisateur.  
**Nettoyage du matériel** : Eau  
**Diluant** : Eau  
**Dilution** : Brosse (Prêt à l'emploi), Rouleau façade poil 18/20 mm (Prêt à l'emploi), Airless (Prêt à l'emploi).Pulvérisateur (Prêt à l'emploi).

### PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
Sur tous supports traditionnels du bâtiment		

### CONDITIONNEMENT

5L - 20L

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Réservé à un usage professionnel. Porter un équipement de protection adapté. Protéger l'environnement des projections éventuelles du produit. Consulter la fiche de données de sécurité.