


SOIE O 2010

Finition satinée à base de résine alkyde en émulsion et acrylique



EU ECOLABEL : FR/044/014



DESTINATION

Peinture de décoration satinée pour murs des pièces sèches ou humides (salles de séjour, chambres, salles de bains...). Idéale pour les chantiers HQE, de par son écolabel.
Peinture de protection et de décoration des bois.

En intérieur :

SOIE O 2010 peut être appliqué sur supports conformes au NF DTU 59-1 préalablement imprimés (plâtre, plaques de plâtre cartonnées, enduit de liants hydrauliques, bois et dérivés, métaux ferreux)

En extérieur : SOIE O 2010 peut être appliqué sur bois conformes au NF DTU 59-1.

PROPRIETES

Très bonne résistance aux intempéries.
Microporeuse, laisse respirer le support.
Reste souple dans le temps.
Très grande facilité d'application.
Résistance à l'abrasion humide classe 1 norme NF EN 13300 de février 2002.
Rapidité de séchage et de recouvrement.
Sans odeur.
Bénéficie de l'ECOLABEL EUROPEEN.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a/7b2

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: liquide onctueux
Aspect du film	: satin
Masse volumique	: 1.30 +/- 0,05 Kg/l
Extrait sec	: en poids: 58 +/- 2% en volume: 45 +/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 15 g/lde COV
Point éclair	: Non concerné
Brillant Spéculaire à 60°	: 15 ± 5 %
Rendement	: 9 à 12 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP : / Sec : 1 à 2 h Recouvrable : 8 à 10 h
Teintes	: blanc. Existe en base pour machine à teinter
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs



SOIE O 2010

Finition satinée à base de résine alkyde en émulsion et acrylique

PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au NF DTU 59-1.

Les supports seront propres, sains et secs.

Les supports neufs seront préalablement imprimés avec un primaire adapté.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement matées par ponçage ou lessivage puis rincées à l'eau claire.

Sur bois : Les bois gras seront préalablement dégraissés.

Ne pas appliquer en présence de remontées de résines. En cas de risque de remontées de tanin appliquer préalablement un primaire adapté.

En extérieur en cas de présence de rosée sur la première couche bien essuyer avec un chiffon avant d'appliquer la deuxième couche de SOIE O 2010.

Sur certaines teintes vives (jaune, rouge,...) pour une meilleure opacité appliquer une sous couche en blanc ou en gris moyen en fonction de la teinte de la finition désirée.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

- Conditions d'application** : DTU 59.1
- Matériel d'application** : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.
- Nettoyage du matériel** : Eau
- Diluant** : Eau
- Dilution** : Brosse (Prêt à l'emploi), Rouleau poil 10/12 mm (Prêt à l'emploi), Airless (0 à 5 %).

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
En extérieur : bois et dérivés, conformes au NF DTU 59-1	Ikarprim	2 couches de SOIE O 2010
En intérieur : bois et dérivés, enduit au mortier de liant hydraulique, plaques de plâtre à épiderme cartonné, anciennes peintures adhérentes	Prim O 2010 ou Ikarprim	
En intérieur : plâtre	Ikarprim	
En intérieur : métaux ferreux	zincolac O	

CONDITIONNEMENT

0.5L - 2.5L - 15L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité